

panneaux d'isolation thermique résistant à la pression en mousse de polyuréthane (PU) pressée

Matériau fonctionnel résistant à la pression et isolant		- pour les détails de connexion réduisant des ponts thermiques						
pour être intégré universellement aux constructions à toit plat, toit en pente et façades		- pour le montage d'éléments de construction						
Couches de parement	double face	non laminé						
Usinage des arêtes	quatre côtés	émoussé						
Épaisseur	[mm]	20	30	40	50	60	70	80
Résistance thermique ¹⁾	R _D [(m ² ·K)/W]	0,20	0,35	0,45	0,55	0,70	0,75	0,90
Coefficient de transmission therm. ²⁾	U _D [(m ² ·K)/W]	2,94	2,04	1,69	1,45	1,19	1,12	0,96
Résistance à la diffusion de la vapeur	S _d [m]	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64
Contenu du colis	Pièce	30	20	15	13	10	8	7



purenit matériau fonctionnel

Caractéristiques techniques

Propriétés	Norme / méthode d'essai	Unité	Valeur		
			max	min	
Matériau	matériau fonctionnel de forte densité, isolant thermique à base de mousse dure de polyuréthane (PU) selon EN 13165, indéformable, insensible à l'humidité, imputrescible, résistant à la moisissure et à la pourriture, recyclable, ne présente pas de danger biologique ou pour l'écologie de la construction, aucune émission selon la norme AgBB.				
Masse volumique	EN 1602	kg/m ³	550	+40	-40
Dimensions					
Longueur	EN 822	mm	2440		
Largeur	EN 822	mm	1220		
Épaisseurs standard	EN 823	mm	10 ³⁾ , 15 ³⁾ , 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 autres épaisseurs et formats sur demande		
Conductivité thermique	EN 12667	chez les épaisseurs	d ≤ 40 mm	40 < d ≤ 60 mm	d > 60 mm
Valeur nominale (EU)	λ _D ETA-18/0604	W/(m·K)	0,083	0,085	0,088
Contrainte en compression					
Tension de compression à 10 % de déformation	EN 826	MPa	7,1		
Contrainte en compression permanente admise à une déformation < 2%		MPa	1,8		
Résistance à la traction perpendiculaire au plan	EN 1607	kPa	800		
force de flexion ⁴⁾	EN 12089	MPa	4,5		
Module E (contrainte de flexion) ⁴⁾	EN 12089	MPa	30		
résistance au cisaillement ⁴⁾	EN 12090	MPa	1 - 1,5		
résistance au cisaillement ⁴⁾	EN 12090	MPa	1 - 1,5		
résistance à l'usure des fixations ⁴⁾		Fixations	Vis à bois 6x60		
Extrait de la surface supérieure			11,35		
Extrait de la surface d'attache	EN 14358	N/mm ²	8,0		
Passage de tête			29,0		
Évaluation technique européenne (EU)		ETA-18/0604			
Comportement au feu	ne couve pas, ne fond pas, ne coule pas en brûlant				
Réaction au feu / RtF (EU)	EN 13501-1		E		
Résistance aux températures		°C	-50 jusqu'à +100, Brièvement jusqu'à +250°C		
Absorption d'humidité ⁴⁾	EN 12571	Masse - %	≤ 3		
absorption d'eau	EN 1609	kg/m ²	≤ 0,5		
Gonflement en épaisseur ⁴⁾	EN 68763	%	≤ 0,8		
Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (PU)	μ	EN 12086	8		
Coefficient de dilatation linéaire ⁴⁾	EN 1604	1/K	5 · 10 ⁻⁵		

- 1) Résistance thermique du panneau isolant sur la base des valeurs nominales de conductivité thermique selon ETA-18/0604, Dans le style de EN 13165
- 2) Valeur U de l'isolant sur la base de la valeur nominale de la conductivité thermique selon ETA-18/0604. Les pertes de chaleur R_{si} = 0,10 m²·K/W et R_{se} = 0,04 m²·K/W (flux de chaleur vers le haut) sont observées; les autres couches en sont pas prises en compte.
- 3) Zone d'épaisseur non contrôlée - écarts de la valeur technique
- 4) Valeur de la littérature, ne fait pas partie des contrôles externes et internes de la production d'usine



Déclaration de performance
40131.CPR.2021.09
purenit
www.purenit.com/download



ETA-18/0604
Organisme de contrôle: 0751 FIW
München