



Příručka plochá střecha

Pokládka izolačních desek
puren PIR - plochá střecha

Think pure.

 **puren®**



Odolný proti plísní

Přestože jsou používány moderní stavební technologie, lze se ještě stále setkat v interiéru či exteriéru budov s tvorbou plísní. Problém se vyskytuje také u mnoha izolačních materiálů. Co se však houbám nelíbí, jsou vlastnosti izolačních materiálů puren. Vzhledem k tomu, že PIR neabsorbuje vlhkost a tedy není živnou půdou pro mikroorganismy, působí izolační materiál puren proti růstu plísní.

PIR izolační materiály neobsahují prostředky proti tvorbě houby a přesto jsou odolné proti plísním a hnilobě.



Vhodné pro alergiky

Dokonce i stavební materiály mohou být spouštěcím mechanismem alergií, pokud jsou umístěny v obytných prostorách nebo ložnicích, i když mnoho z nich je dokonce přírodního původu.

Izolační materiály vyrobené z obnovitelných zdrojů mohou zanechat do obytných prostor látky jako dřevěný prach, pyl, výtrusy z hub, mikroorganismy a pesticidy/insekticidy.

U synteticky vyráběných izolačních materiálů se ujistěte, že neobsahují žádné alergeny, umělé látky jako například změkčovadla nebo škodlivý formaldehyd.




Biocidy

Izolační hmoty PIR firmy puren jsou bez těchto uvedených látek a ze stavebně technického hlediska je jejich použití povoleno i v interiéru. Bylo dokázáno, že PIR neobsahuje žádné karcinogenní (rakovinotvorné) látky ani látky škodlivé životnímu prostředí.

pure life

Puren tepelné izolace, které nesou označení „pure life“, splňují obzvláště přísné požadavky co se týče obsažených látek a uvolňování těkavých látek do okolního prostředí.



pure life is a seal of approval
issued by the ÚPGU association



Odolný proti vlhkosti

Vlhkost poškozují izolační schopnosti tepelně izolačních materiálů, protože voda velmi dobře odvádí teplo. Ten, komu při procházce v zimě promokly boty, dobře ví, o čem je řeč. Izolační materiály, které pohlcují deset procent objemu nebo více vlhkosti, by měly být považovány za kritické.

Faktem je, že izolační materiály PIR firmy Puren vykazují maximálně tři objemová procenta absorbované vlhkosti. Zejména v zimním období může v důsledku šíření páry vzlihat z boku do střešní konstrukce vlhkost vzduchu. U izolačních materiálů se špatnými hodnotami izolace může v závislosti na konstrukci rychle docházet ke kondenzaci vody.

Pod jednou střešou se tak v průběhu zimních měsíců může hromadit několik litrů vody po celé ploše střešy. Izolační materiály z PIR firmy Puren jsou odolné proti vlhku a v důsledku vlhkosti nemění svou strukturu. Vynikající nízká tepelná vodivost je zachována a dochází k trvalé úspoře tepelné energie.



Snadné zpracování

Tepelně izolační desky Puren nabízejí velmi jednoduché, rychlé a proto obzvláště cenově výhodné zpracování. Velkoformátové desky jsou lehké.

200 m² izolace PUR/PIR znamená jen asi 850 kg. Ve srovnání s tím musí pokrývač zpracovat u kamenné vaty nebo dřevovláknité izolace s podobnou izolační hodnotou asi čtyři tuny nebo ještě větší hmotnost materiálu na stejné ploše střešy.

Ať už u nové výstavby nebo rekonstrukce, s velkoformátovými deskami je otevřená střešní plocha rychle uzavřena.



Ekologický

Mnoho z toho, co se prezentuje jako ekologické, zelené a obnovitelné, má nakonec k přírodě velmi daleko. Faktem je, že ekologická bilance polyuretanu je mimořádně dobrá, což jednoznačně dokládá environmentální prohlášení produktu EPD vydané Ústavem pro stavebnictví a životní prostředí.



Recyklovatelné

Všechny PIR odpady vznikající při výrobě, je 100% recyklovatelný a má unikátní životní cyklus.

Puren je celosvětově jediný podnik, který se může prokázat komplexním procesem zpracování surovin a zhotovením finálního produktu počínaje surovinou přes izolační materiál až k opětovnému použití a zhotovení konstrukčního materiálu Purenit®. Ze zbytkových materiálů vznikajících při výrobě izolačních hmot vzniká konstrukční materiál Purenit, jehož produktové vlastnosti jsou natolik dobré, že je tento materiál označován za klenot mezi konstrukčními materiály!



Společně se sdružením výrobců polyuretanu podporujeme trvale udržitelné stavění skrze deklaraci ochrany životního prostředí platné pro průmyslově vyráběné polyuretanové izolace dozorované IBU (Institut pro stavbu a životní prostředí): www.bau-umwelt.com

Zateplovat se vyplatí Argumenty, které přesvědčí

a uspoří Vám peníze:

- Úspora nákladů na vytápění
- Vyšší cena nemovitosti u zateplených staveb
- Vyšší efektivní zúročení v souvislosti s rostoucími náklady na energii
- Naspořené peníze uložené v bezpečí před státní pokladnou
- Bez „druhého nájemného“ ve formě nákladů na energii ve stáří
- Trvalá izolační hmota PIR vydrží po celou dobu životnosti domu
- Investice do vlastní nemovitosti je bez rizika



Systémová řešení

puren nabízí u novostaveb a rekonstrukcí bezpečná konstruktivní izolační řešení. Izolační desky a příslušenství nezbytné ke kompletní realizaci jsou do nejmenšího detailu dokonale sladěny.



Maximální úspora energie

Je více než nepravděpodobné, že ceny oleje, plynu nebo jiných zdrojů energie budou v budoucnu klesat. U novostaveb nebo rekonstrukcí platí, že ten, kdo se rozhoduje s vizí do budoucna, bude investovat do izolace puren. Izolační materiály PIR firmy puren umožňují optimální tepelnou ochranu a maximální úsporu energie.



Efektivní zúročení

Potenciál úspor nové střechy izolované materiálem PIR začíná působit již od prvního dne topné sezóny. Navíc vynikající ochrana před horkem v létě zlepšuje kvalitu bydlení, především v nadměru horkých letních dnech. Ať už pasivní nebo nízkoenergetické domy s izolačními materiály puren pomáhají šetřit cennou energií. Stojí to za to!



Optimální ochrana proti chladu

Vysoce výkonný izolační materiál puren vyniká svými výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a hodnotou $\lambda_D 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$. Izolační materiál PIR firmy puren výborně chrání před zimním chladem. Nepřekonatelné izolační vlastnosti materiálu PIR umožňují ve srovnání s ostatními izolačními materiály vytvoření mnohem tenčí vrstvy izolačního materiálu PIR a dosažení maximálních hodnot účinnosti izolace.

Ostatní izolační materiály mají zkrátka tu nevýhodu, že stejné účinnosti izolace se dosáhne za použití větší tloušťky materiálu, než jakou má PIR firmy puren. Tlustší izolace znamená vyšší náklady při výstavbě a střecha je tak zbytečně drahá. Izolační materiál puren nešetří pouze náklady na energii, ale umožňuje provést výstavbu či rekonstrukci zvláště výhodně.



Optimální tepelná ochrana

Účinná izolace zaručuje v každém ročním období pohodlné klima v domě. Na téma „ochrana před letním horkem“ vznikly částečně riskantní teorie různých výrobců izolací a byly prezentovány na trhu jako fakt. Je zde řeč o akumulaci tepla nebo fázového posuvu, nad nimiž se mnozí odborníci pousmějí. Izolační materiály PIR firmy puren limitují tepelný přenos z teplé na studenou stranu v létě, jakož i v zimě s extrémně nízkým tepelným odporem ($\lambda_D 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$).



Požární ochrana


PIR izolace mají dobré vlastnosti v případě v případě vzniku požáru na střeše. Tepelná izolace je samozhášivá, přičemž karbonizuje na povrchu. Netaví se a neodkapává. Nešíří plamen, tím zamezuje šíření požáru samotnou izolací. Na základě těchto vlastností chrání PIR izolace ostatní stavební konstrukce před působením požáru.

Tab. 1: Korekce vzduchové mezery v izolacích.


úroveň	ΔU	popis metésnosti v izolaci
0	0,0	Tepelná izolace je osazena tak, že neumožňuje žádný pohyb vzduchu ve spojích desek. Izolace bez vzduchových mezer.
1	0,01	Tepelná izolace je osazena tak, že neumožňuje žádný pohyb vzduchu ve spojích desek. Vzduchové mezery mohou být součástí tepelné izolace.
2	0,04	Je umožněn pohyb vzduchu ve spojích desek. Vzduchové mezery mohou být součástí tepelné izolace.

Při pokládce tepelně izolačních desek dochází k netěsnosti spojů, což významně negativně ovlivňuje tepelné ztráty, součinitel prostupu tepla a případnou kondenzaci. Proto se doporučuje instalovat desky s ozubem nebo v několika vrstvách se složenými spoji.


Při návrhu střechy s tepelnou izolací, na kterou se má položit mechanicky upevněný hydroizolační systém, je třeba vzít v úvahu následující faktory: Trvalé zatížení a užitečné zatížení, návrhová hodnota tlaku větru, pevnost v tlaku izolace, zabezpečená poloha tepelné izolace, připojení k nosné konstrukci, požární ochrana, odvod vody, sklon střechy nebo spád s odvodem vody, přístup pro kontrolu a údržbu.

Korekce úrovně 1 (spára < 1mm)

Obr. 1: spoje desek na ozub

Korekce úrovně 2 (spára < 3mm)

Obr. 2




Obr. 3: spoje desek na tupo vysoký stupeň infiltrace tepla nedoporučujeme


Nosná vrstva se nachází buď v rovině, nebo ve spádu. Minimální sklon pro ploché střechy dle ČSN 73 1901: 2011 je navržen tak, aby se zabránilo tvorbě louží na povrchu krytiny.

Tepelná izolace, na níž je položena hydroizolace, by měla být dostatečně tuhá, rozměrově stabilní, aby byla schopna nést zatížení při zpracování na střeše. Izolace musí odolat sací síle větru, zatížení sněhem a jakémukoli namáhání v kotevním bodě.

Každá plochá střecha musí být realizována kvalifikovanými dodavateli krytiny, odborně kvalifikovanou instalační firmou s dostatečnými zkušenostmi a dobře vyškolenými zaměstnanci. Tepelně izolační práce smí provádět pouze osoby starší 18 let, které byly prokazatelně obeznámeny s implementačními technologiemi a bezpečnostními předpisy. Pojmem „prokazatelně“ se rozumí osvědčení vydané jednotlivými výrobci s odpovídajícím vzděláním.



Obr. 4: Spara < 1 mm



Obr. 5: Spara < 3 mm



Obr. 6: Příklad sparové netěsnosti



Obr. 7: výtažná zkouška




Obr. 8: přesah dvou vrestev hydroizolace+kotva



Obr. 9: střecha se světíky

Spádové desky a spádové klíny

Slouží k tvorbě spádu na střeše bez spádu pomocí jednostranných spádových desek. Podle normy ČSN 73 1901: 2011 – Navrhování střech, je zvolen sklon, který zabraňuje tvorbě kaluží. Minimální tloušťka desky je 20 mm. Formát desek je 1200x600 (1000x500) mm. Spád desek závisí na požadavku zákazníka nebo na objednávce zákazníka. Desky jsou položeny jako první vrstva (pod rovnou desku) s překrytím spoje. Systém tří spádových desek, které mají tloušťku 20/40, 40/60, 60/80 mm, délku 1200 mm, (1000) se opakuje v tom smyslu, že další systém sestávající ze tří desek je podložen pod soustavu tří rovných desek puren MV tloušťky 60 mm (tupý okraj).




Obr. 10: spádová izolace



puren SK spádový klín


Realizaci spádu klínu provedeme pomocí izolačního klínu Puren SK s podélným sklonem 1,25%, příčným sklonem 5%, nebo sseřізnutím izolace. Další obrázky:



Obr. 13

Atika puren

Atikové klíny používáme, pokud je nutný náběh od střešní plochy ke svislé konstrukci. Klíny jsou vhodné pro bitumenové pásy. Klíny se řezou v úhlu 45° s plným nebo seříznutým okrajem.




Obr. 13: atikový klín

purenit


Konstrukční deska Purenit je určena k redukci tvorby tepelných mostů nebo jejich eliminaci ve stavebních konstrukcích, k ukotvení střešních elementů na úrovni hydroizolace (světlík, větrací systém, atd.), tvorbu podkrovní plochých střech atd. Povrch může být kaširován různými krycími materiály nebo pokrytý bitumenovými svařitelnými pásy. Purenit je odolný vůči chemikáliím a může být slepován s různými materiály. Disponuje odolností proti vlhkosti bez bobtnání s minimální absorpcí vody beze změn rozměrové stability. Desky lze řezat na délku a šířku pomocí standardních nástrojů pro obrábění dřeva (pily). Purenit lze také zpracovat standardními vrtáky do dřeva. Přímé upevňování do purenitů není možné.



Obr. 19: purenit pro kotvení světlíku



Obr. 14: Návrh spádování + kladečský plán



Obr. 15: Návrh spádování + kladečský plán

Pokládka střešního spádu

Pokud je nosná konstrukce rovná, spád se obloží spádovými deskami. Spádové desky se kladou na parotěsnou zábranu tak, aby nedošlo ke vzniku mezer. Desky jsou položeny ve směru vstupu nebo lze rozřezáním provést úžlabí se sklonem 45° na vstupu. Všechny šikmé plochy musí mít stejný sklon.

System spádových desek o délce 1200 (1000) mm a výšce 20/40, 40/60, 60/80 je umísťován jeden za druhým. Další systém tří desek se opakuje tak, že jsou desky podloženy izolační deskou puren MV tloušťky 60 mm nebo 2x60 mm atd. Doporučuje se spojovat PU lepidlem.

Na šikmou plochu se kladou rovné PIR desky puren. Jejich tloušťka odpovídá technickému výpočtu minus 20 mm (tloušťka první spádové desky). Nad těmito deskami se realizuje dočasné ukotvení do nosné vrstvy.



Obr. 20

Poradenství a technický servis

Společnost puren nabízí následující služby:

Bezplatný technický servis a poradenství v oblasti zastřešení a zateplování

- Vytvoření plánů pokládky spádových desek
- Kalkulace materiálu
- Atypické střešní detaily
- Poradenství v oblasti tepelných izolací
- Školení montáže na stavbách

Školení na technických seminářích

- Pro projektanty
- Pro montážní firmy
- Pro distribuční síť
- Certifikace

Kontrola a převzetí

Při montážních pracích provádí kontrolu pracovník odpovědný za přípravné práce/předák. V jednotlivých fázích montáže se doporučuje u tepelně izolačních materiálů učinit následující:

- Kontrola rovinnosti nosné konstrukce. Před pokládkou tepelné izolace je třeba zkontrolovat, zda je v pořádku nainstalovaná parotěsná zábrana v oblasti spáry, na ploše včetně připojení ke stoupajícím konstrukcím.
- Kontrola velikosti spojů tepelně izolačních desek, dodržování směru pokládky, upevnění / fixace izolačních desek, mechanické upevnění spojovacích prvků v izolační desce.
- Desky nesmí vykazovat žádné vady v oblasti okrajového spoje (prolomení/ poškození)
- V každé fázi je nutné zkontrolovat shodu jednotlivých detailů s projektovou dokumentací

puren® FD-L a FD-XL



pure life is a seal of approval
issued by the UGPU association

purenit® Atikový komplet



puren® MV



puren® Atikové klíny



Bezpečnost při práci

Během provádění stavebních prací je nezbytné dodržet příslušná ustanovení normy č. 591/2006 Sb. „Minimální požadavky na bezpečnost a hygienu práce na staveništi, normy č. 362/2005 Sb. Kromě toho normu o „bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zákon č. 226/2006 Sb. zákoníku práce.

Doprava a skladování

Izolační desky se skladují v označených balících v polyethylenovém obalu na jednorázových paletách. Obal není vhodný pro venkovní skladování. Ruční vykládka nebo vykládka jeřábem by měla být prováděna v bezprostřední blízkosti staveniště. Desky je třeba umístit na rovný a suchý povrch. Musí být chráněny před deštěm, vodou a přímým slunečním světlem. Počet skladovaných desek (balíků) a palet není omezen. Vertikální přesun na střechu se provádí ručně nebo pomocí vozíku. Vzhledem k nízké hmotnosti a tuhosti desek je riziko poškození (zduření) povrchu nízké. Hmotnost desek $<35 \text{ kg/m}^3$ umožňuje umístit palety na již složené desky.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Panely nejsou zdraví škodlivé a během manipulace, zpracování, skladování a po celou dobu životnosti se neuvolňují žádné škodlivé látky.



Skladování

PIR izolační desky puren musí být přepravovány v původním obalu suchou cestou a musí být chráněny před vlhkostí.

Podklad

PIR izolační desky puren lze použít na všechny typy podkladů, jako např. betonové stropy, dřevěné bednění a trapézový plech. Obvykle se pod izolační vrstvu aplikuje parotěsná zábrana. Připevnění parotěsné zábrany závisí na povaze podkladu a zvolené struktuře střechy.

Pokládka

PIR izolační desky puren jsou vždy pokládány s těsně dosedajícími spoji a v souladu s továrním označením horní nebo dolní strany desky.

Díky stupňovité drážce na okraji desky se spolehlivě zabrání tvorbě tepelných mostů ve spáře. Alternativně lze realizovat vícevrstvou pokládku PIR izolačních desek s předseznamovaným spojem. PIR izolační desky mohou být nalepeny na podklad, mechanicky upevněny nebo volně položeny. Nekaširované izolační desky vyžadují vždy bezpečné umístění buď mechanickým upevněním nebo lepením. Vícevrstvá instalace vyžaduje zajištění všech izolačních vrstev, např. slepením izolačních vrstev navzájem.

Lepení

Pro celoplošné nebo rovnoměrně rozložené lepení PIR-izolačních desek puren na podklad jsou vhodná jednosložková

lepidla na polyuretanové bázi, která vytvrdí vzdušnou vlhkostí a živičná lepidla. Dodržujte pokyny příslušného výrobce. Pro bezpečné slepení je třeba zbavit povrch

nekaširované PIR izolační desky nadměrného prachu. Lepení za studena lepidlem puren a PIR lepicí pěnou puren určenou pro ploché střechy.

Při použití střešního lepidla puren se lepidlo v pásech rovnoměrně nanese na podklad. Počet lepicích pásů závisí na zatížení sací silou větru. Většinou jsou třeba 3-4 pásy (nános min. 8 mm) na metr šířky, což odpovídá slepení alespoň 20% povrchu izolace.

Díky mírně pěnivým vlastnostem střešního lepidla puren se vyrovnají nerovnosti podkladu, např. v oblasti přesahu parozábrany. Při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +80°C není lepení možné.

PIR lepicí pěna puren se aplikuje v pásech s průměrem pěnové kuličky nejméně 30 mm. Izolační deska musí být položena nejpozději do 3 minut po nanesení lepidla a pevně přitlačena. Deset až dvacet minut po pokládce lze PIR izolační desky opět lehce přitlačit, aby se dosáhlo rovného povrchu. Při obzvláště suchém počasí může být reakční doba zkrácena rozprašováním vody na lepicí pásy.

V okrajové a rohové oblasti se může jevit jako nezbytný zvýšený počet lepicích pásů. Další informace o možnostech použití a množstvích spotřeby naleznete v produktových listech.

Horké lepení bitumenem

PIR izolační desky puren s oboustranným kaširováním minerálním flísem a nekaširované PIR izolační desky puren jsou krátkodobě odolné až do +250°C a mohou se tak snadno lepit horkou bitumenovou pastou na parozábranu.

Desky musí být slepeny tak, že alespoň 50% každé izolační desky puren v zabudovaném stavu je spojeno s podkladem. Osvědčilo se lepení „serpentinovým rozdělením“ v procesu lití. Spotřeba závisí na podkladu a činí nejméně 1,5 kg/m².

Pomocí celoplošného a celospárového lepení horkým elastomerovým bitumenem lze dosáhnout kompaktní střešní konstrukce. Nezapomeňte na naše samostatné doporučení k pokládce.


PIR izolační desky puren mohou být upevněny také mechanicky. Zde je zajištěno umístění PIR izolačních desek bez ohledu na to, jaké je mechanické upevnění střešní hydroizolační membrány potřebné pro odvod sací síly větru

na PIR izolační desky o rozměrech 1200 mm x 600 mm s nejméně dvěma spojovacími prvky ve čtvrtině izolační desky

na velké PIR-izolační desky (velikosti 2400 mm x 1200 mm nebo 2400 mm x 600 mm), které mají alespoň 6 spojovacích prvků. V každém rohu je zapotřebí 1 upevňovací prvek; vzdálenost upevnění podél okrajů desek je max. 1200 mm.

Mechanické kotvení

puren tepelná izolace
Formát 2400x 1200 mm




Pokud nejsou požadována žádná požárně-bezpečnostní opatření dle normy DIN 18234, může být počet kotevních bodů snížen ze 6 na 5 kusů.

puren tepelná izolace
Formát 2400x 600 mm



puren tepelná izolace
Formát 1200x 600 mm



Pokládka bez stabilizace

U malých formátů PIR izolačních desek puren je možná pokládka bez jejich stabilizace. Zajištění PIR desek (odvod sací síly větru) se provádí za použití dostatečně velkého plošného zatížení ve spojení s odpovídajícím kotvením hydroizolační fólie. Střešní hydroizolace a potřebné přitížení musí být provedeny okamžitě po položení izolace. Během stavebních prací musí být ochrana proti sání větru zajištěna vhodnými opatřeními.

Hydroizolace / Ochrana proti vlhkosti

Aby byla střešní konstrukce chráněna před vlhkostí, musí být hydroizolace střechy aplikována ihned po pokládce PIR izolačních desek puren. PIR izolační desky puren lze kombinovat se všemi typy hydroizolace. Materiálová kompatibilita musí být odsouhlasena výrobcem hydroizolace, stejně jako požadavky na nezbytné oddělovací vrstvy. Veškeré typy kaširování obvykle plní funkci oddělovací vrstvy.

Lepení hydroizolace

U lepených konstrukcí musí být před zpracováním odstraněno nadměrné množství prachu. To se týká zejména nekaširovaných PIR izolačních desek. Kompatibilita lepidel na bázi rozpouštědel a předchozích nátěrů s PIR izolačními deskami musí být nejprve odzkoušena. Použití by mělo být co možná nejehospodárnější a za dodržení lhůt nezbytných k větrání. Především před aplikací hydroizolace, je třeba se vyvarovat přebytku množství lepidla (např. tvorba louží).

Nekaširované PIR izolační desky mohou být krátkodobě tepelně namáhané až do 250 °C, a proto je možné je snadno zpracovat pomocí jednovrstvých nebo vícevrstevných asfaltových hydroizolačních systémů. Hydroizolační systémy se samolepicí podkladovou membránou vyžadují základní vrstvu k utěsnění proti prachu a k přilnavosti podle specifikace výrobce hydroizolace. Teplota při pokládce by neměla být nižší než 10 °C. Pokud je to nutné, musí být hydroizolační fólie před pokládkou temperovány. Vzhledem k tomu, že úplné přilnavé síly se obvykle dosáhne pouze tepelnou aktivací při svařování druhé těsnicí vrstvy, jsou v případě potřeby vyžadována vhodná opatření k zajištění konstrukce proti sání větru během konstrukční fáze. Jako alternativa mohou být podkladové membrány navařeny přímo na izolační desky nebo lepeny horkým asfaltem v procesu lití a rolování.

U plastových hydroizolačních fólií se doporučuje lepení pomocí vhodných lepidel. Vzhledem k povrchu otevřených pórů izolačních desek je použití samolepicích hydroizolačních membrán omezeno na výrobky s vysokou vrstvou pastovitěho lepidla. Pro dostatečné slepení betonářské oceli s betonem je obvykle nutný základní nátěr podle specifikace výrobce hydroizolace. Vezměte prosím na vědomí i naše informace od výrobce (www.puren.com/download).

Kaširované PIR izolační desky mají pevnost v tahu kolmo k rovině desky

minimálně 40 kPa. To znamená, že splňují požadavky směrnice o plochých střeších pro lepené konstrukce až do výšky 25 m.

PIR izolační desky s minerální vlnou mohou být používány s velkým množstvím jednovrstvých nebo vícevrstevných asfaltových těsnicích systémů, to znamená, že mohou být zpracovávány se samolepicími, navařenými podkladovými fóliemi nebo lepenými v procesu lití a rolování, stejně jako plastovými hydroizolačními membránami všeho druhu a s různými lepicími systémy. Je důležité věnovat pozornost suchému izolačnímu povrchu. Pokud jde o úpravu podkladu a lepení, je třeba vzít v úvahu specifikace výrobce hydroizolace.

PIR Izolační desky puren kaširované hliníkem nebo hliníkovou kompozitní fólií lze snadno kombinovat s plastovými hydroizolačními membránami a lepicími systémy všeho druhu, stejně jako se samolepicí asfaltovou hydroizolací. Tepelná ochrana celoplošně položené podkladové membrány umožňuje opatrné navaření dalších těsnicích vrstev. Aby nedošlo k poškození izolačního povrchu kvůli nadměrnému přívodu tepla, musí být za každou cenu vyloučen přímý styk plamene s povrchem střechy. Silná tepelná ochrana povrchu, např. ve formě štěrkového násypu, vegetačních podkladů nebo terasových povrchů zvyšuje robustnost střešní konstrukce.

Doporučené kombinace puren izolační desky a hydroizolace

puren izolační desky	Asfaltové hydroizolační systémy			Plastová hydroizolace	
	samolepicí	svařované	Za tepla svařované (litý a nanášený)	samolepicí	Lepená (pomocí lepidla)
Nekaširované	 Samolepicí podkladové fólie s tepelnou aktivací			 Se souhlasem výrobce	
Kaširované minerálním flísem					
Kaširované hliníkem					
puren Secure	 Samolepicí podkladové fólie s tepelnou aktivací			 Se souhlasem výrobce	

Nedoporučuje se

Doporučuje se s omezením

Doporučuje se

Velmi se doporučuje


PIR izolační desky (puren Secure) kaširované speciálním flísem odolným proti vzplanutí umožňují utěsnění dvouvrstvými nebo vícevrstvými asfaltovými hydroizolačními systémy. Musí být ovšem vybrány samolepicí podkladové fólie s tepelnou aktivací lepidivé vrstvy. Teplota při pokládce by neměla klesnout pod 10°C. Pokud je to nutné, musí být hydroizolační fólie před pokládkou temperovány. Za účelem přilnavosti je nutný základní nátěr podle specifikace výrobce hydroizolace. Tepelná ochrana celoplošně položené podkladové membrány umožňuje opatrné navaření dalších těsnících vrstev. Aby nedošlo k poškození izolačního povrchu kvůli nadměrnému přívodu tepla, musí být za každou cenu vyloučen přímý styk plamene s povrchem střechy. Vzhledem k tomu, že úplné přilnavé síly je dosaženo pouze navařením druhé těsnící vrstvy, musí být tato rychle nanášena. Případně jsou v konstrukční fázi vyžadována vhodná opatření pro zajištění ochrany proti sání větru.

Plastové hydroizolační membrány všeho druhu lze snadno zpracovat vhodnými lepidly na fólie. Vzhledem k povrchu otevřených pórů izolačních desek je použití samolepicích hydroizolačních membrán omezeno na výrobky s vysokou vrstvou pastovitěho lepidla. Pro dostatečné slepení betonářské oceli s betonem je obvykle nutný základní nátěr podle specifikace výrobce hydroizolace. Vezměte prosím na vědomí i naše informace od výrobce (www.puren.com/download).


Kromě našich pokynů pro zpracování musí být dodrženy i předpisy německých pokrývačů, směrnice o úsporách energie, příslušné normy a pokyny, jakož i platná technická pravidla.



Pokládka do horkého asfaltu



Natavení podkladního pásu.



*Příklad střešní konstrukce s puren FD-L nebo puren FD-XL skladby a další informace na vyžádání

Tabulka izolačních hodnot plochá střecha

λ_D	puren PIR-tvrďá pěna			ostatní tepelné izolace				λ_D
	opatřeno hliníkovou fólií 0,022 / 0,023 W/(m·K)	opatřeno minerálním rounem 0,025 / 0,026 / 0,028 W/(m·K)	bez krycích vrstev 0,025 / 0,026 / 0,027 W/(m·K)	0,032 W/(m·K)	0,035 W/(m·K)	0,040 W/(m·K)	0,045 W/(m·K)	
tloušťka desky [mm]	U_D [W/(m ² ·K)]							tloušťka desky [mm]
20	1,01	1,19	1,19	1,35	1,45	1,56	1,85	20
30	0,69	0,84	0,81	0,96	1,01	1,12	1,27	30
40	0,54	0,65	0,63	0,72	0,81	0,88	1,01	40
50	0,44	0,53	0,50	0,59	0,65	0,72	0,81	50
60	0,36	0,45	0,43	0,50	0,54	0,61	0,69	60
70	0,32	0,38	0,37	0,44	0,47	0,53	0,59	70
80	0,27	0,31	0,31	0,38	0,42	0,47	0,53	80
90	0,24	0,28	0,28	0,34	0,37	0,42	0,47	90
100	0,22	0,25	0,25	0,31	0,33	0,38	0,43	100
110	0,19	0,23	0,23	0,28	0,31	0,35	0,39	110
120	0,18	0,20	0,20	0,26	0,28	0,32	0,36	120
130	0,17	0,19	0,19	0,24	0,26	0,29	0,33	130
140	0,15	0,17	0,17	0,22	0,24	0,27	0,31	140
150	0,14	0,16	0,16	0,21	0,23	0,26	0,29	150
160	0,14	0,15	0,15	0,19	0,21	0,24	0,27	160
170	0,13	0,14	0,14	0,18	0,20	0,23	0,26	170
180	0,12	0,14	0,14	0,17	0,19	0,22	0,24	180
190	0,11	0,13	0,13	0,17	0,18	0,20	0,23	190
200	0,11	0,12	0,12	0,16	0,17	0,19	0,22	200
210	0,10	0,12	0,12	0,15	0,16	0,19	0,21	210
220	0,10	0,11	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20	220
230	0,09	0,11	0,11	0,14	0,15	0,17	0,19	230
240	0,09	0,10	0,10	0,13	0,14	0,16	0,18	240
250	0,09	0,10	0,10	0,13	0,14	0,16	0,18	250
260	0,08	0,09	0,09	0,12	0,13	0,15	0,17	260
270	0,08	0,09	0,09	0,12	0,13	0,15	0,16	270
280	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	280
290	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	290
300	0,07	0,08	0,08	0,11	0,12	0,13	0,15	300

Koeficient prostupu tepla (U-hodnota) na základě hodnoty jmenovité tepelné vodivosti podle EN 13165.

Odpor prostupu tepla

$R_{si} = 0,10$ W/(m·K) a

$R_{se} = 0,04$ W/(m·K) jsou zohledněny.

Další vrstvy konstrukce nejsou zohledněny.

puren gmbh
Kancelář pro střední a
východní Evropu
Tópark utca 3
2045 Törökbálint
www.puren.hu

Zákaznický servis
pro ČR a SR:

Na Hranici 12a
586 01 Jihlava
Czech Republic

Tel: +420 567 563 505
www.puren.com/cz
www.puren.com/sk

puren gmbh

Rengoldshauser Straße 4
88662 Überlingen · DE
Tel. +49 7551 8099-0
Fax +49 7551 8099-20
info@puren.com
www.puren.com

