

Pásy na nároží, úžlabí a hřeben

Samolepicí napojovací pásy	k řemeslnému vytvoření napojení a ukončení v oblasti nároží, úžlabí a hřebene s odolností proti dešti	
profesionální příslušenství pro	Izolační systémy šikmých střech s integrovanými membránami Diffucell (puren Perfect, puren Plus, puren PavaPlus, puren Ökonic)	

puren Diffucell		Technická data				
Vlastnost		Norma / Zkušební postup	Jednotky	Požadavek / Hodnota	Tolerance max	min
Materiál		Difúzní membrána EN 13859-1 UDB-A, vhodné jako nouzové zakrytí Kombinovaná fólie s PP. 3vrstvá konstrukce (PP-PP-PP) Svrchní strana šedá, spodní strana se samolepicí akrylátovou vrstvou				
Rozměry						
	Délka	EN 1848-2	m	20		
	Šířka	EN 1848-2	mm	300		
	Celková tloušťka	EN 1849-2	mm	0,65		
Plošná hmotnost		EN 1849-2	g/m²	170	+8%	-8%
Odolnost proti pronikání vody		EN 1928 Metoda A	Třída	W1		
Test odolnosti proti větrem hnanému dešti TU Berlin		splňuje				
Expozice povětr.vlivům	UV-Stabilita		Měsíce	3		
	Dočasné zastřešení		Měsíce	2		
Teplotní použitelnost			°C	-40 / +100		
Difúzní odpor	S _d	EN ISO 12572	m	< 0,1		
Pevnost v tahu: maximální tažná síla	podélně	EN 12311-1	N/50mm	330	+30	-30
	příčně			270	+30	-30
Pevnost v tahu: tažnost	podélně	EN 12311-1	%	90	+30	-30
	příčně			115	+30	-30
Odolnost proti přetržení (dřík hřebíku)	podélně	EN 12310-1	N	220	+20	-20
	příčně			230	+20	-20
Reakce na oheň						
	Třída hořlavosti / RtF	(EU)	EN 13501-1	E		

