


**Duroplastická vysoce účinná izolační hmota**

Použití	K univerzálnímu použití v oblasti izolace, konstrukce a v automobilovém průmyslu	
Dodávané provedení	Nelaminované Bloky, desky nebo přířezy Rozměry na přání, na vyžádání Rozměrové tolerance podle podnikové normy	

**puren-PIR NE ADR 50**      **Technické údaje tvrdé pěny PU**

Vlastnost	Norma / Zkušební postup	Jednotky	Požadavek / Hodnota
Materiál	Polyuretanová tvrdá pěna (PU) podle EN 13165 a EN 14308, Ochrana jakosti, Biologicky nezávadné a nezávadné ze stavebně ekologického hlediska, Recyklovatelné, nekazí se, odolné proti plísni a hnilobě.		



Objemová hmotnost	EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	48 - 52
Tepelná vodivost			
Kontrolovaná mezní hodnota (hodnota po vyrobení) při teplotě 10 °C	EN 12667	W/(m·K)	0,022
Jmenovitá hodnota ( EU )			
			v tloušťkách
			d < 80 mm
			80 ≤ d < 120 mm
			d ≥ 120 mm
	EN 13165		
	EN 14308	W/(m·K)	0,028
			0,027
			0,026



Odpor při prostupu tepla při tloušťce	mm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$R_D$	m <sup>2</sup> ·K/W	0,70	1,40	2,10	2,95	3,70	4,60	5,35	6,15	6,90	7,65

Pevnost v tlaku										Naměřené hodnoty <sup>2)</sup>		
Napětí v tlaku při 10% deformaci										kPa	350	370 - 410
Modul E (namáhání tlakem) <sup>2)</sup>	EN 826									MPa		10,0 - 13,0
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky												
Pevnost v příčném tahu										kPa	150	350 - 450
Modul E (namáhání příčným tahem) <sup>2)</sup>	EN 1607									MPa		15,5 - 18,0
pevnost v ohybu <sup>2)</sup>	EN 12089									kPa		500 - 600
odolnost ve stříhu <sup>2)</sup>	EN 12090 (s ohledem na DIN 53427)									kPa		230 - 260
pevnost ve smyku <sup>2)</sup>	EN 12090 (s ohledem na DIN 53294)									kPa		240 - 300
Označení ( EU )	EN 13165											PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)350-TR150
	EN 14308											PU-EN 14308-DS(TH)3-CS(10\Y)350
Reakce na oheň												nedoutná, netaví se, neodkapává
Třída hořlavosti / RtF ( EU )	EN 13501-1											E
Vodou rozpustné chloridy	EN 13468									ppm	≤ 90	(100°C / 30 min)

1) hodnota podle literatury, nejsou součástí vlastní výrobní kontroly a externí kontroly.  
 2) Pravidelně zjišťované průměrné hodnoty v rámci vlastní kontroly výroby ve výrobních podmínkách.  
 U mechanických charakteristických hodnot je zajištěno, že minimální údaje nejsou pod limitem o více než 10%.



## Duroplastická vysoce účinná izolační hmota

puren-PIR NE ADR 50		Technické údaje tvrdé pěny PU		
Vlastnost		Norma / Zkušební postup	Jednotky	Požadavek / Hodnota
Uzavřené buňky <sup>2)</sup>		ISO 4590	%	90 - 95
tepelná odolnost			°C	-30 až +120
Nasákavost <sup>2)</sup>		EN 12087	Vol.-%	≤ 3
Měrná tepelná kapacita <sup>1)</sup>	C	EN 12524	J/(kg·K)	1400
Faktor difúzního odporu vodních par <sup>1)</sup>	μ	EN 12086		40 - 200
Lineární součinitel teplotní roztažnosti <sup>1)</sup>		EN 1604	1/K	5 - 8 · 10 <sup>-5</sup>