


## First-, Kehl- und Gratband

Selbstklebender Anschlussstreifen aus dem	zur fachgerechten Herstellung regensicherer An- und Abschlüsse an First, Kehlen und Graten	
das fachgerechte Zubehör zu	Steildach-Dämmsystemen mit werkseitig aufkaschierter Diffucell-Unterdeckbahn (puren Perfect, puren Dämmschalung, puren Plus, puren PavaPlus, puren Ökonic)	

puren Diffucell UDB		Technische Daten				
Eigenschaft	Norm / Prüfverfahren	Einheit	Kenngroße	Toleranz		
				max	min	
Material	Unterdeckbahn DIN EN 13859-1 UDB-A, als Behelfsdeckung geeignet PP-Vlies-Folien-Kombination. Aufbau 3-lagig (PP-PP-PP) Oberseite grau, Unterseite mit selbstklebender Acrylatbeschichtung					
Abmessungen						
Länge	DIN EN 1848-2	m	20			
Breite	DIN EN 1848-2	mm	220			
Verbunddicke	DIN EN 1849-2	mm	0,65			
Flächenbezogene Masse	DIN EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	170	+8%	-8%	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	DIN EN 1928 Methode A	Klasse	W1			
Schlagregentest TU Berlin	bestanden					
Freibewitterungszeit	UV-Stabilität	Monate	3			
	als Behelfsdeckung	Monate	2			
Temperatureinsatzbereich			°C	-40 / +100		
Wasserdampfdiffusionswiderstand	S <sub>d</sub> DIN EN ISO 12572	m	< 0,1			
Zugverhalten: Höchstzugkraft	längs quer	DIN EN 12311-1	N/50mm	330	+30	-30
				270	+30	-30
Zugverhalten: Dehnung	längs quer	DIN EN 12311-1	%	90	+30	-30
				115	+30	-30
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	längs quer	DIN EN 12310-1	N	220	+20	-20
				230	+20	-20
Brandverhalten	normalentflammbar					
Brandverhaltensklasse / RtF	(EU)	DIN EN 13501-1	E			

