## Produktdatenblatt

## puren MV

puren-PIR MV



D-CH / DE

											D-	CH / DE			
Flachdach-Dämmplatte															
		für die Verlegung im Flachdach unter Abdichtung oder oder auf der obersten Geschossdecke													
Deckschichten	beidseitig	diffusionsoffenes Spezialvlies													
Kantenausbildung		Stufenfalz (ab 40 mm) stumpfkantig													
Dicke	[mm]	20	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200			
Wärmedurchlasswiderstand 1)	$R_B [(m^2 \cdot K)/W]$	0,69	1,38	1,72	2,07	2,96	3,70	4,62	5,38	6,15	6,92	7,69			
Wärmedurchgangskoeffizient 2)	$U_B [(m^2 \cdot K)/W]$	1,21	0,66	0,54	0,45	0,32	0,26	0,21	0,18	0,16	0,14	0,13			
Dampfdiffusionswiderstand 3)	S <sub>d</sub> [m]	0,8 - 4	1,6 - 8	2 - 10	2,4 - 12	3,2 - 16	4 - 20	4,8 - 24	5,6 - 28	6,4 - 32	7,2 - 36	8 - 40			
Paketinhalt	Stück	25	12	10	8	6	5	4	3	3	3	2			

Paketinnait	Stuck	25	12	10	0	О	J	4		3	3	3	
puren MV		Techni	sche Da	aten PL	J-Dämm	platte							
Financia de		N (D.	, , ,		les i s								
Eigenschaft Material		Norm / Prü		haum /DI	Einheit	NI ENI 101	Kenngröß						-
waterial		Polyurethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165, gütegeschützt, biologisch und bauökologisch unbedenklich, recycelbar, unverrottbar, schimmel- und fäulnisfest, zertifiziert mit dem pure life Qualitäts- und Umweltzeichen.											
Rohdichte		DIN EN 1	000		Lear Joan 3		> 30		pu	re life ist ein	Zeichen der ÜC	GPU e.V.	ONSG
		DIN EN I	002		kg/m³								
Abmessungen							Normalformat Außenmaß Einbaumaß			umaß	Langformat Außenmaß		nbauma
Länge		DIN EN 8	22		mm		1200	1	1185		2400	2	385
Breite		DIN EN 822			mm	m		Ę	585		600	5	35
lieferbare Dicken		DIN EN 823			mm		20, 30, 40, 50, 60,		60, 7	70, 80, 100, 120, 14		40, 160, 180, 200	
Wärmeleitfähigkeit PU		bei D					en d < 80 mm 80 ≤ d <			80 ≤ d <	< 120 mm d ≥ 120 mm		0 mm
Nennwert ( EU ) $\lambda_D$		DIN EN 13165			M// IO		0.000			0.036		0.005	
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit (	CH)	SIA 279			W/(m·K)		0,028 0,026				0,025		
Bemessungswert ( DE )				W/(m·K)		0,029			0,027		0,026		
Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS	)						029			027		026	
Druckfestigkeit													
Druckspannung bei 10% Stauchung		DIN EN 826			kPa		150 <sup>4)</sup>						
Druckbelastbarkeit bei kurzzeitig Beanspruchung	jer			kPa		90							
zulässige Dauerdruckspannung bei < 2% Stauchung					kPa		30						
ugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		DIN EN 1607			kPa		40						
Bezeichnung ( EU )		DIN EN 13165 PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-							20,-)	2-CS(10\	Y)150-TR	40	
Anwendungstyp ( DE )		DIN 4108	-10		PU 026 /	027 / 029	DAA ds						
Brandverhalten		normalen	tflammbai	r, nicht glii	nmend, n	cht schme	elzend, nic	cht brer	nnen	d abtrop	fend		
Brandverhaltensklasse / RtF ( E	U)	DIN EN 1	3501-1				E						
Baustoffklasse ( DE )		DIN 4102-1					B2						
Brandverhaltensgruppe ( CH )		VKF					RF3 (cr)						
Temperaturbeständigkeit					°C		-20 bis +	90, kur	zzei	tig bis +2	250°C		
Feuchteaufnahme 3)		DIN EN 1	2087		Vol%		≤ 3						
Spezifische Wärmekapazität 3)	С	DIN EN 1	2524		J/(kg·K)		1400						
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl (PU) 3)	u	DIN EN 1	2086				40 - 200						
Linearer Ausdehnungskoeffizient 3)		DIN EN 1	604		1/K		3 - 7 · 10	)-5					
		<ol><li>U-Wert d</li><li>Die Wärn</li></ol>	es Dämmele neübergangs cksichtigt; w vert	ements auf G swiderstände eitere Bautei	ämmplatte au rundlage der R <sub>si</sub> = 0,10 m lschichten sir	Bemessungs 2-K/W und R <sub>s</sub>	swerte der W se = 0,04 m²·l	/ärmeleitf	ähigk	eit nach DI <b>i</b>	N 4108-4.	n DIN 4108	-4.



Leistungserklärung 11121.CPR.2020.10 puren-PIR MV ds www.puren.com/download



DIN EN 13165:2012+A2:2016 Prüfstelle: 0751 FIW München



Zertifizierungsstelle: 0751 FIW München Anwendungsbescheinigung: PU-369.0-02