

**Flachdach-Dämmplatte**

mit erhöhter Druckfestigkeit als Gefälledämmung oder ebene Dämmplatten		für die vollflächige und vollfugige Verklebung mit heißflüssigem Bitumen in nicht unterläufigen Flachdachsystemen bei erhöhten Verkehrslasten										
Deckschichten		beidseitig	unkaschiert									
Kantenausbildung		umlaufend	stumpf									
<b>Dicke</b>	[mm]	<b>Gefälle</b>	80	100	120	140	160	180	200	...	300	
Wärmedurchlasswiderstand <sup>1)</sup>	R <sub>B</sub> [(m <sup>2</sup> ·K)/W]	variabel	2,67	3,33	4,14	4,83	5,52	6,21	6,90		10,34	
Wärmedurchgangskoeffizient <sup>2)</sup>	U <sub>B</sub> [(m <sup>2</sup> ·K)/W]	variabel	0,36	0,29	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14		0,10	
Dampfdiffusionswiderstand <sup>3)</sup>	S <sub>d</sub> [m]	variabel	3,2	4 - 20	4,8 - 24	5,6 - 28	6,4 - 32	7,2 - 36	8 - 40		12 - 60	
Paketinhalt	Stück	variabel	-	-	-	-	-	-	-		-	



**puren NE 650 kompakt**

**Technische Daten PU-Dämmplatte**

Eigenschaft	Norm / Prüfverfahren	Einheit	Kenngroße	
Material	Polyurethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165, gütegeschützt, biologisch und bauökologisch unbedenklich, recycelbar, unverrottbar, schimmel- und fäulnisfest.			
Rohdichte	DIN EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	ca. 80	
Abmessungen				
Länge	DIN EN 822	mm	500	
Breite	DIN EN 822	mm	500	
lieferbare Dicken	DIN EN 823	mm	Gefälleplatten ab 80 mm	
weitere Dicken auf Anfrage			80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300	
Wärmeleitfähigkeit PU	bei Dicken			
Nennwert ( EU )	λ <sub>D</sub> DIN EN 13165	W/(m·K)	d < 120 mm	d ≥ 120 mm
Bemessungswert ( DE )	λ <sub>B</sub> DIN 4108-4	W/(m·K)	0,029	0,028
Wärmeleitfähigkeitsstufe ( WLS )			030	029
Druckfestigkeit				
Druckspannung bei 10% Stauchung	DIN EN 826	kPa	650	
Druckbelastbarkeit bei kurzzeitiger Beanspruchung		kPa	390	
zulässige Dauerdruckspannung bei < 2% Stauchung		kPa	130	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	DIN EN 1607	kPa	150	
Bezeichnung ( EU )	DIN EN 13165	PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)650-TR150		
Anwendungstyp ( DE )	DIN 4108-10	PU 029 / 030 DAA ds, DEO ds		
Brandverhalten	normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend			
Brandverhaltensklasse / RtF ( EU )	DIN EN 13501-1	E		
Brandverhaltensgruppe ( CH )	VKF	RF3 (cr)		
Temperaturbeständigkeit		°C	-20 bis +110, kurzzeitig bis +250°C	
Feuchteaufnahme <sup>3)</sup>	DIN EN 12087	Vol.-%	≤ 3	
Spezifische Wärmekapazität <sup>3)</sup>	DIN EN 12524	J/(kg·K)	1400	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (PU) <sup>3)</sup>	μ	DIN EN 12086	40 - 200	
Linearer Ausdehnungskoeffizient <sup>3)</sup>	DIN EN 1604	1/K	5 - 8 · 10 <sup>-5</sup>	
1) Wärmedurchlasswiderstand der Dämmplatte auf Grundlage der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4. 2) U-Wert des Dämmelements auf Grundlage der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4. Die Wärmeübergangswiderstände R <sub>si</sub> = 0,10 m <sup>2</sup> ·K/W und R <sub>se</sub> = 0,04 m <sup>2</sup> ·K/W (Wärmestrom nach oben) sind berücksichtigt; weitere Bauteilschichten sind nicht berücksichtigt. 3) Literaturwert				



Leistungserklärung  
 20135.CPR.2020.10  
 puren-PIR NE 80  
[www.puren.com/download](http://www.puren.com/download)



DIN EN 13165:2012+A2:2016  
 Prüfstelle: 0751 FIW München



überwacht durch:  
 0751 FIW München